

TNC-70B

药皮类型: 低氢型

相当规格

AWS

A5.14 ENiCrFe-2

GB/T

13814 ENi6133

EN ISO

155

熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %
AWS标准	-	≥550	≥30
GB/T标准	≥360	≥550	≥27
例 值	380	610	35

适用焊接位置



适用焊接位置