

TS-3003Z

药皮类型: 低氢型

相当规格

AWS A5.4 E309-15

GB/T 983 E309-15

EN ISO 3581-A E (22 12) B 2 2

3581-B

	抗拉强度 MPa	延伸率 %
AWS标准	≥550	≥30
GB/T标准	≥550	≥25
例 值	610	39

适用焊接位置



TS-3003Z (E309-15)