

TS-310

药皮类型: 钛钙型

相当规格

AWS	A5.4 E310-16
GB/T	983 E310-16
EN ISO	308L A5 (E310) R12 3581-B ES310-16

特性与用途 |

超敏合金是含25Cr-20Ni的稳定奥氏体组织, 耐热、耐氧化性极佳; 韧性特优; 对于硬化性大的13Cr钢、Cr-Mo钢等不能预热和后热的材料最理想。

适用于AISI 310S、超低温使用不锈钢或非磁性不锈钢的焊接。

注意事项 |

请参照钨极焊接工艺注意事而之不锈钢用钨极。

