

相当规格

AWS A5.9 ER309L

CEC 9713 S309L

EN ISO 14343-A W 23 12 L

YB/T 5092 H022Cr24Ni13

特性与用途 |

填充金属含C≤0.03%，由于碳含量低，故焊接时，因铁素体稳定化元素时，也能抵抗碳化物析出。